sagemax.com

sagemax®



NexxZr®+

Yüksek ışık geçirgenliği. Estetik zirkonyum.

Yüksek ışık geçirgenliği.
Estetik zirkonyum.

NexxZr®+



NexxZr®+, yüksek ışık geçirgenliğine (%46) sahip ve bükülme kuvveti değerleri yüksek (beyaz 1000 MPa, ön renklendirilmiş 880 MPa) bir zirkonyum oksittir (4Y-TZP).

Yüksek parlaklık değeri ve isteğe bağlı olarak düzenlenebilen ışık geçirgenliği ile iyi kapatma özelliklerini bir araya getirerek hem anterior hem de posterior bölgede üstün estetik özelliklere sahip tam konturlu restorasyonlar sunar. İyi mekanik özelliklere sahip olması nedeniyle geniş bir endikasyon aralığına sahiptir. NexxZr+ Renklendirme Sıvıları, NexxZr+ beyazın bireysel olarak renklendirilmesine olanak tanır.

Teknik veriler

Tip
4Y-TZP

Eğilme kuvveti
1000 MPa (beyaz)
880 MPa (ön renklendirilmiş)

Işık Geçirgenliği
%46

Endikasyon
Tek birimli restorasyonlar ve 3 birimli köprüler

İşleme teknikleri
İnfiltrasyon tekniği
Renklendirme tekniği
Cut-back tekniği
Katmanlama tekniği

Öne çıkanlar

1 **İsteğe bağlı olarak düzenlenen ışık geçirgenliği**
Üstün estetik, iyi kapatma özellikleri ve yüksek parlaklık değeri



1000 MPa (beyaz)
880 MPa (ön renklendirilmiş)
%46 Işık Geçirgenliği

Yüksek Işık Geçirgenliği



Üstün estetik özellikler

2 **Yüksek kuvvet değerleri (beyaz 1000 MPa, ön renklendirilmiş 880 MPa)**
Geniş endikasyon çeşitliliği



Tek birimli restorasyonlar ve 3 birimli köprüler

3 **Bireysel filtrasyon için ön renklendirilmiş veya beyaz diskler**
Etkili bir şekilde monolitik restorasyonlar oluşturma



NexxZr⁺ ön renklendirilmiş



NexxZr⁺ beyaz, bireysel olarak infiltrasyonu ve kaplaması yapılmış

Sinterleme programları

	Birim sayısı	Süre	Faz	Sıcaklık	Isıtma / Soğutma oran	Bekletme Süresi
		h		°C	°C/min.	min.
Standart	1–5	~3,7	1	20–1300	30	30
			2	1300–1530	40	60
			3	1530–900	15	–
			4	900–80	20	–
	5–10	~5,2	1	20–1300	30	60
			2	1300–1530	40	120
			3	1530–900	15	–
			4	900–80	20	–
Uzun	1–20	~10,7	1	20–900	10	10
			2	900–1530	3	150
			3	1530–80	8	–
	>21	~11,7	1	20–900	10	10
			2	900–1530	3	210
			3	1530–80	8	–
Gece boyunca	sınırsız	~14,3	1	20–250	2	–
			2	250–1530	4	240
			3	1530–80	8	–

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen NexxZr kullanım talimatlarına başvurun.

sagemax.com/eifu

Teslimat formları

Geometri
W-98, Z-95

Kalınlıklar
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Renkler
White, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
TR/MDR/2023-11/Rev.1